

### 1. ANWENDUNGSGEBIETE:

Lösemittelhaltige, esterbasierende Druckfarbenserie für unlackiertes oder PVDC-vorlackiertes Aluminium und PVC.

### 2. EIGENSCHAFTEN:

- Frei von Phthalaten
- Geeignet für Lebensmittelverpackungen und Pharmafolien
- Haftung auch auf unlackiertem Aluminium möglich
- Siegelfähig ab ca. 130° C
- Farbfilm mit entsprechenden Klebern verklebbar sowie schrumpf- und tiefziehfähig
- Farbe entspricht den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004

### 3. FARBTONPALETTE:

		Dichte*	Festkörper*
Blau	0/116314 XPV	0,996	28,7%
Weiss	0/116326 XPV	1,025	26,6%
Gelb	3/116325 XPV	0,974	23,9%
Rot	8/116327 XPV	0,976	23,8%
Rot	8/116328 XPV	0,973	22,9%
Cyan	1/116321 XPV	0,971	22,3%
Reflex-Blau	1/116322 XPV	0,969	22,3%
Blau	1/116323 XPV	0,972	22,8%
Blau	1/116314 XPV	1,000	28,8%
Schwarz	9/116324 XPV	0,977	23,2%

(weitere Farbtöne, insbesondere Gold, Silber und Metallic, auf Anfrage erhältlich)

\* Dichte und Festkörper sind Zirka-Angaben ( Dichte +/-0,05 g/cm<sup>3</sup>, Festkörper +/- 2%)

### 4. HILFSMITTEL:

Verdünnung (PA)	020595
Schnelltrockner (EA)	002002
Verzögerer (BA)	020587
Verschnitt	116313 XPV

### 5. VERARBEITUNGSHINWEISE:

Es müssen esterbeständige Photopolymerklischees bzw. Gummiklischees eingesetzt werden.

### 6. LAGERUNG:

Die Lagerzeit sollte sechs Monate nicht überschreiten. Bei Metallicfarben, Gold und Silber gewähren wir drei Monate Lagerstabilität in original verschlossenen Gebinden.

Es sind rostgeschützte Gebinde beim Umfüllen zu verwenden.

### 7. GEFAHRENHINWEISE:

Die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt sollten unbedingt beachtet werden.

Für weitere technische Rückfragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik jederzeit gerne zur Verfügung.

A. M. RAMP & Co GmbH  
 RUCO Druckfarben  
 Lorsbacher Straße 28  
 D-65817 Eppstein

Tel.: +49 (0) 6198-304-0  
 FAX: +49 (0) 6198-3 22 88  
 E-mail: info@ruco-inks.com  
 Internet: www.ruco-inks.com

